

## MASTER DRAIN

### SISTEMI DI POSA

#### SISTEMA DI POSA N°1 (SACCO PREMISCELATO COMPONENTE A)

Il prodotto MASTERDRAIN sarà fornito in sacchi da 25kg già colorato o con colore da aggiungere . Il sacco di MASTER DRAIN dovrà essere gettato in betoniere assieme al ghiaietto scelto e miscelato nel giusto rapporto e con il giusto quantitativo di acqua. Una volta miscelato il composto si procede con le gettate e battitura. Si dovrà prestare la dovuta attenzione nel curare la regolarità e planarità della superficie.

#### SISTEMA DI POSA N°2 ( AUTO BETONIERA)

la miscela e la ricetta MASTERDRAIN viene fornita all'impianto di calcestruzzo più vicino al cantiere di destinazione. L'autobetoniera eseguirà la gettata e a seguire si procede con la battitura. Si dovrà prestare la dovuta attenzione nel curare la regolarità e planarità della superficie.

RAPPORTO GHIAIA /MASTERDRAIN : 1:5

ACQUA DELL'IMPASTO : 5%

SUPPORTO : massetto cementizio

SPESSORE : superiore a 8cm (carrabile) superiore 5cm(calpestabile)

TIPOLOGIA DI GHIAIETTO : frantumato da 8mm a 12mm ; frantumato da 12mm a 30mm (alto drenaggio e bassa carrabilità)

TEMPERATURA DI POSA : da +5° a +35°

POT LIFE: 60 minuti

CONSUMO : da 18kg a 20kg al mq per cm di spessore

N.B. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.