

POLIMAT 1K

PU937

VOCE DI CAPITOLATO

Vernice poliuretanica alifatica monocomponente trasparente, ad effetto satinata, per la protezione di pavimenti in parquet. Non ingiallisce ai raggi UV, garantisce al parquet un'elevata resistenza al graffio, all'usura ed allo sporco. Blocca la risalita del tannino dal legno evitando quindi le comuni macchie che possono formarsi sul parquet. Esente da solventi e privo di odori molesti, può essere applicato anche in ambienti abitati. Idoneo per la protezione di arredi in legno anche per uso esterno.

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso, è possibile aggiungere il 5% di acqua.
Potlife [minutes] at 25°C	60 minuti
Gloss [60°]	45
Durezza sclerometer	1,5N
Taber CS17 (1000 cycle)	26mg
Indurimento al tatto a 20°C	45 minuti
Attesa tra due mani	4h
Viscosità @ 23°C.	250mPa.s
Consumo	0,15 kg/mq

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	24 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	1KG, 5KG

CARATTERISTICHE TECNICHE

AD ACQUA è la vernice ad acqua priva di odori molesti, applicabile anche in ambiente abitati.

ESTETICA presente un gradevole aspetto estetico, satinato, privo di crateri o buccia d'arancia. E' molto semplice nell'applicazione anche grazie alle sue proprietà di livellamento. Può essere applicato in superfici orizzontali e verticali.

NON INGIALLISCE all'esposizione UV. POLIMAT 1K è un sistema poliuretanico alifatico, perfettamente stabile ai raggi UV. Può essere applicato tranquillamente in interno ed esterno.

BLOCCA IL TANNINO Blocca la risalita del tannino dal legno evitando quindi le comuni macchie che possono formarsi sul parquet

CAMPI D'IMPIEGO

Pavimenti in parquet; arredi in legno; pavimenti in cemento o resina; supporti in legno o cemento in interno ed esterno.

APPLICAZIONE

Miscelare il prodotto prima dell'utilizzo.

Applicare il prodotto a rullo a pelo raso, in due mani con incrocio, di cui la prima nel verso del parquet. È possibile applicare il prodotto anche a pennello o spruzzo.

È possibile aggiungere il 5% di acqua pulita.

LIMITI

- su fondi soggetti a continue risalite di umidità, su vernici o prodotti cerati, fondi deboli o non coesi

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.